



ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

FM-LAB-01-04(00)

272 หมู่ที่ 9 ถ.สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100

☎: 0 7791 3332 ☎: 09 5226 3675

✉: ssct@sru.ac.th 🌐: http://ssct.sru.ac.th

ใบรับรองผลการทดสอบ

เลขรับตัวอย่าง : 006/65
ผู้ให้บริการ : ผศ.ดร. ชมพูนท์ ชัยรัตน์
วันที่ขอใช้บริการ : 22 พ.ย. 2564
วันที่รับตัวอย่าง : 22 พ.ย. 2564
วันที่ทดสอบ : 22 พ.ย. 2564
ผู้ทดสอบ : นายณัฐพันธ์ สงวนศักดิ์บาร์มี
ผลการทดลอง : ทางเคมี
ลักษณะทางกายภาพของตัวอย่าง : เปลือกหอยแครง เป็นผงสีขาวอมน้ำตาลทั้ง 3 ตัวอย่าง

ตัวอย่าง	พารามิเตอร์	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
S	แคลเซียม	276.68 mg CaCO ₃ /g shell	EDTA titration
M	แคลเซียม	281.17 mg CaCO ₃ /g shell	EDTA titration
L	แคลเซียม	281.32 mg CaCO ₃ /g shell	EDTA titration

ณัฐพันธ์ สงวนศักดิ์บาร์มี

(นายณัฐพันธ์ สงวนศักดิ์บาร์มี)

นักวิทยาศาสตร์

16/12/64

ดร.อรณิข เผือกคง

(ดร.อรณิข เผือกคง)

รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ

ฝ่ายห้องปฏิบัติการและงานตรวจวิเคราะห์

17/12/64

ศิริพร ทวีโรจนการ

(ผศ. ศิริพร ทวีโรจนการ)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ

17/12/64